

58155

Produktspezifikation Akustikdämmwatte

Fasertyp:	Polyester
Glanzton:	Halbmatt
Schnittlänge:	50 mm
Kräuselung:	9.0 cpi
Decitex:	12.0
Abschluss:	0.28 %
Querschnitt:	Rund
Schmelztemperatur:	260° Celcius
Schrumpfung:	< 2 %
Dehnungsfähigkeit:	60 %
Zugfestigkeit:	3.5 g/d